

FBL 280 DATA SHEETS

宽度偏差 (cm) Width Tolerance:	165(<5mm)	165	GB/T 3830*200	
厚度偏差 (mm) Thickness Tolerance:	0.15 ±0.02	0.16	GB/T 6672-2001	
克重量 (g/m ²) Weight:	120±10	125	GB/T 4669-2008	
色差 E L a b Color	E <1	0.09	GB/T 2410-2008	
透光率 (%) Opacity:	42~46	45	GB/T 2410-2008	
软硬度 (P) PHR Level	55P	55P	GB/T 2410-2008	
拉伸强度 Tensile strength (MP)	经 Warp	》 500	600	GB/T 1040.1-20067& GB/T 1040.3-2006
	纬 Weft	》 450	551	GB/T 1040.1-20067& GB/T 1040.3-2006
撕裂强度 Tearing strength (N/5CM)	经 Warp	》 60	72	HG/T 2581.1-2009
	纬 Weft	》 40	55	HG/T 2581.1-2009
剥离强度(N/5CM) Peeling strength		无法剥离	GB/T 8425-2008	
耐光色牢度		7 级	GB/T 8427-2008	
外观 Visual appearance	无油污, 脏物或其他斑痕 No dirt, no contamination, no visible defectives.	无	符合	
伸长率 Elongation	经 25 (N) /纬 15 (N)	阻燃	B1	