



บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

VANACHAI GROUP PUBLIC CO., LTD.

คุณสมบัติ LAMINATE FLOORING สำหรับลูกค้า

(LAMINATE FLOORING SPECIFICATIONS)

ความหนา (Thickness) 8 mm , AC3 , Wood Grain

วันที่เริ่มใช้ (ISSUED DATE) : AUGUST 28th, 2012

แก้ไขครั้งที่ (REVISION) : 1

หน้าที่ (PAGE) : 1/1

ผู้อนุมัติ (AUTHORIZED SIGNATURE)

(นายนิรันดร์ สันติพิรมกุล)
(NIRUN SUNTIPIROMKUL)

คุณสมบัติ (PROPERTIES)	หน่วย (UNIT)	ขนาด (SIZE) : ความหนา (Thickness) 8.0 mm , ความกว้าง (Width) 192 mm , ความยาว (Length) 1,205 mm ผิวหน้า (Surface) : Wood Grain Lock system : Arch-Loc
1. คุณสมบัติทางกล (Mechanical Properties)		
ความยึดแน่นผิวหน้า (Surface Soundness)	N/mm ²	≥ 1.0
ความทนทานต่อการขีดข่วน (Abrasion Resistance)	Revolutions	AC3 (Initial wear point (IP) ≥ 2,000)
ความทนทานต่อแรงกระแทก (Impact Resistance)	N , mm	IC1 (Small-diameter ball test ≥ 10 N , Large-diameter ball test ≥ 1,000 mm)
2. คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties.)		
ความหนา (Thickness)	mm	± 0.25
ความกว้าง (Width)	mm	± 0.1
ความยาว (Length)	mm	± 0.5
ความฉากสูงสุด (Squareness)	mm	≤ 0.2
ความตรงขอบสูงสุด (Straightness)	mm/m	≤ 0.3
ความโค้งด้านกว้าง (Convex Width Flatness)	%	≤ 0.2
ความแอ่นด้านกว้าง (Concave Width Flatness)	%	≤ 0.15
ความโค้งด้านยาว (Convex Length Flatness)	%	≤ 1.0
ความแอ่นด้านยาว (Concave Length Flatness)	%	≤ 0.5
ความกว้างช่องว่างรอยต่อ (Openings)	mm	≤ 0.20
ความแตกต่างความสูงระหว่างแผ่น (Height Difference)	mm	≤ 0.15
ความทนทานต่อสารเคมี (Resistance to Staining)	Rating	5 (Group 1, 2), 4 (Group 3)
ความทนทานต่อการไหม้ไฟ (Resistance to Cigarette Burns)	Rating	4
การพองตัวทางความหนา (Thickness Swelling 20° C-24 h.)	%	≤ 18.0

สำนักงาน : 2/1 ถนนวงษ์สว่าง แขวงวงษ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. +66 (0) 2913 2180-9, แฟกซ์ : +66 (0) 2587 7882

OFFICE : 2/1 WONGSAWANG ROAD, WONGSAWANG, BANGSUE, BANGKOK 10800 TEL. +66 (0) 2913 2180-9, Fax : +66 (0) 2587 7882, www.vanachai.com

